

*Technisches Datenblatt*  
**aktiwa<sup>®</sup>-oz**  
**Form-Aktivkohle 4 mm**

<b>Spezifikation</b>	<b>Einheit</b>	<b>aktiwa<sup>®</sup>-oz</b>
Bettdichte	kg/m <sup>3</sup>	500
Härtezahl, mind.	%	99
Aschegehalt. max.	%	8
Feuchte bei Verpackung, max.	%	2
CTC-Aktivität, mind.	%	60
Korngröße 4 mm.	%	5
Butanaktivität, mind.	%	24
Jodzahl	mg/g	950
Gesamtoberfläche (BET)	m <sup>2</sup> /g	1000
Spezifische Wärmekapazität bei 100°C	J · g <sup>-1</sup> K	0,95
Porenvolumen,	cm <sup>3</sup> · g <sup>-1</sup>	0,76

Verpackung: 25kg-Säcke